

HLINÍKOVÁ METALICKÁ BARVA

MPT TECH™ Hliníková metalická barva

je speciální lak určený pro důkladnou ochranu před oxidací, korozi, kyselinami, lihem a klimatickými vlivy s odolností vůči vysokým teplotám. Ideální poměr rozpouštědla zajišťuje dokonalý rozptýlení hliníkových částic po celé ploše. Je tvořen kombinací směsi laku a čistých hliníkových pigmentů – v suchém stavu obsahuje 99,5% hliníku.

Oblasti použití

Používá se v automobilovém a strojírenském průmyslu pro opravy a úpravy podkladů hliníkového odstínu. Také se používá k lakování železných konstrukcí, trubek, plechů a pod. Výborně se hodí na opravu poškozených karoserií po kamínkách, na lakování disků kol, výfuků, krytů strojů, matic, šroubů, mřížek apod., ale také na dekorativní práce a jako protikorozi ochrana.

Vlastnosti

- Použití bez základu
- Okamžitě použitelný bez speciální přípravy
- Ochrana proti korozi
- Odolný většině kyselin a louhů
- Výborná krycí schopnost
- Tepelná odolnost 600 °C až 800°C
- Vysoce odolný proti otěru
- Rychle schnoucí, cca. 20 min. po aplikaci
- Nádherný metalický efekt
- Ekonomický

Návod na použití

Povrch musí být suchý, čistý a důkladně zbavený mastnoty, mazu a silikonu a rzi. Lehkým přebroušením poškozených míst se zlepšuje přilnavost. Před použitím ohřejte MPT TECH™ Hliníkovou metalickou barvu na pokojovou teplotu protřepávejte 2-3 minuty (tak, aby byl slyšet zvuk míchacích kuliček). Optimální tloušťka vrstvy je cca. 60 µm, doporučujeme nanášet více tenkých vrstev do kříže. Stříkejte ze vzdálenosti 25 až 30 cm do mřížky.



Technické údaje

UFI: WH00-2022-9007-T9E7

Balení:	FE dóza 400ml
Barva:	Hliníková metalická
Konzistence:	Aerosol
Ideální pracovní teplota:	Od +10°C do +30°C
Teplotní odolnost:	Do + 600°C , krátkodobě do + 800°C
Vydatnost 400 ml nádoby:	Cca. 2-3 m ²
Schnutí při 20°C:	Cca. 15 min - nelepí se prach Cca. 30 min - pevnost na pohmat Cca. 8 hod – vytvrzení

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.



DO 800°C

99,5%
HLINÍKU



400ml

expirace
36
měsíců